

Coloritalia srl

INDUSTRIA CHIMICA SOLVENTI DILUENTI

Via Germania, 27 - 35127 Padova

Tel. 049-8700299 Fax 049-8703900

905 CATRAMINA VERNICE NERA BITUMINOSA

IMPIEGHI: OTTIMO COME PROTETTIVO ECONOMICO PER STRUTTURE METALLICHE, GRONDAIE, CANALI, SERBATOI, PONTEGGI, TUBOLARI, LAMIERE, SCOSSALINE; PER PROTEGGERE INTERRATI IN FERRO, LEGNO, CEMENTO, ECC. INOLTRE BEN DILUITO PUO' ESSERE USATO COME SOTTOFONDO PER GUAINES CON ELEVATO POTERE DI ANCORAGGIO, ANTI POLVERE, IMPERMEABILIZZANTE, PER SATURARE LE POROSITA' DEL CEMENTO.

METODO DI IMPIEGO: APPLICARE SU SUPERFICI ASCIUTTE E PULITE;

- VA APPLICATO A SPRUZZO, PENNELLO, SPAZZOLONE;
- PER APPLICAZIONI IN AMBIENTI CHIUSI SI CONSIGLIA DI AVERE UN BUON RICAMBIO D'ARIA.

COMPOSIZIONE: MISCELA A FREDDO TRA: BITUME OSSIDATO 95/25, AROMATICI, ADDITTIVATO CON RESINE CUMARONICHE;
- A NORMA DELLE VIGENTI LEGGI ED IN PARTICOLARE LA N° 245 DEL 5/3/63 (BENZOLO ASSENTE, TOLUOLO O XILOLO < AL 45%)

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:

PESO SPECIFICO:	0.950/1,000 KG./LT.
RESIDUO SECCO:	65/70 %
PUNTO DI RAMMOLLIMENTO:	95 °C
PENETRAZIONE A 25 °C:	20/25
FUORI POLVERE:	DA 10 A 15 MINUTI
PUNTO DI INFIAMMABILITA':	<21 GRADI °C
PUNTO DI ROTTURA FRAASS:	- 10