

ISO TRAFFIC

Nicht reflektierender Verkehrsteilerlack

BESCHREIBUNG

Iso Traffic Isocolor® ist eine Einkomponenten-Verkehrsfarbe auf Acrylharzbasis ohne vorgemischte Glasmikrokugeln. Sie wird für die horizontale Straßenmarkierung auf Asphalt mit einer Airless-Straßenmarkierungsmaschine empfohlen.

Hohe Leistung, trocknet schnell in Kontakt mit der Luft, ermöglicht es daher, sowohl den neuen als auch den alten Asphalt in sehr kurzer Zeit zu lackieren, hat eine außergewöhnliche mechanische Beständigkeit gegen die Ausdehnung des Trägers, eine hervorragende Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und sauren Regen.

ANWENDUNG

Die zu lackierenden Oberflächen müssen trocken, sauber, frei von Staub, Ölen, Fetten, Wachsen, Frostschutzsalz, Emulsionen und Schilderteilen sein. Die Umgebungs- und Untergrundtemperaturen müssen zwischen + 10 ° C und + 35 ° C liegen und die relative Luftfeuchtigkeit darf maximal 70% betragen. Nicht bei drohendem Regen anwenden.

Die mit der Farbe erzielten Ergebnisse werden von der Art des Trägers, von der Art der Anwendung und von den atmosphärischen und Umgebungsbedingungen beeinflusst, unter denen die Zeichen ausgeführt werden. Neue Asphalte können Probleme mit der Verankerung und / oder Schwärzung der Farbe verursachen. Warten Sie daher mindestens 2 bis 4 Wochen, bevor Sie die Farbe auftragen.

Iso Traffic mit ca. 5% Iso Nitro Isocolor® verdünnen und gut mischen.

Mit Airless- oder Airspray-Straßenmarkierungsgeräten oder mit Pinsel / Rolle für kleine Teile von Oberflächen auftragen.

Lassen Sie den Lack danach nicht im Tank. Waschen Sie die Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit Iso Nitro.

Die Trocknung wird durch Klima- und Umweltbedingungen beeinflusst. Unter normalen Bedingungen trocknet der Lack in ca. 30-45 Minuten.

TECHNISCHE MERKMALE

Farbe	Erhältlich in gelb oder weiß
Fester Rückstand	75% ± 5%
Dichte (spezifisches Gewicht)	1,75±0,05 Kg/l
Trocknung bei 25 ° C	5-10 Minuten
Vollständige Trocknung bei 25 ° C	30-45 Minuten
Flammpunkt	>21°C

VERBRAUCH

Der Verbrauch beträgt 1 kg / m² oder 1 kg Produkt, wodurch ein Streifen von etwa 10 Metern x 10 cm erzeugt werden kann.

Die praktische Ausbeute hängt vom Absorptionsgrad des Trägers ab.

FARBE UND VERPACKUNG

Iso Traffic Isocolor® ist in gelben oder weißen Versionen erhältlich und in 25 kg- oder 5 kg-Eimer verpackt.

LAGERUNG UND SICHERHEIT

Iso Traffic Isocolor® ist in der Originalverpackung und bei Temperaturen zwischen + 5 ° C und + 35 ° C 6 Monate haltbar. Das Produkt befürchtet Frost und Temperaturen über 40 ° C.

Vor Gebrauch das Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

WICHTIG

Dieses Produkt ist so formuliert, dass es wie in der obigen Anwendung verwendet werden kann. Die Zugabe eines anderen Produkts beeinträchtigt das Endergebnis der Oberfläche.

Alle in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen basieren auf den besten praktischen Erfahrungen und Laborerfahrungen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für die Ergebnisse falscher Anwendungen ab. Es ist ratsam, vor der Anwendung immer Tests auf kleinen Oberflächen durchzuführen. Daten können jederzeit geändert werden. Dieses Blatt ersetzt und annulliert die vorherigen.

Es ist wichtig, dass auch die technischen Datenblätter und Sicherheitsdatenblätter der anderen in diesem technischen Datenblatt genannten Produkte herangezogen werden.

Produkt für den professionellen Gebrauch bestimmt.